

# RESTAURER

## DÉSIGNATION COMMERCIALE

## RENFORCEUR pour bois vermoulus

## DÉFINITION

Produit de restauration des bois vermoulus ou fragilisés.

## NATURE DU PRODUIT

Résine synthétique en solution.

## DILUANT/NETTOYAGE

**DISSOLVANT IDEAL - ACÉTONE.**

## DOMAINES D'UTILISATION

Bois fragilisés par la vétusté, les vers, les moisissures.

## CARACTÉRISTIQUES

Solution à pouvoir de diffusion élevé.  
Renforce la texture des bois fragilisés.  
Densité : 1.01.  
Viscosité coupe AFNOR 4 à 20°C : 13±2 secondes.

## APPLICATION

TREMPAGE - PINCEAU - INJECTIONS.

S'utilise uniquement sur bois brut.

Pour une action efficace, le bois doit être débarrassé de toutes traces de cires, vernis ou enduits. Pour ce faire, utiliser le DECIREUR, le DÉCAPANT NOVA NF ou le DÉCAPASEC NF.

Faire pénétrer le produit en profondeur pour bien imprégner le bois. Laisser sécher au moins 24 heures. Eliminer le voile blanchâtre de la surface par un léger ponçage. Recommencer l'opération si nécessaire.

## CONSEIL(S)

Mettre la surface à traiter à l'horizontale pour favoriser la pénétration.

## FINITIONS POSSIBLES

Tous modes de finition.

## CONDITIONNEMENT

1 l - 5 l.



**Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**