



APPRET PONCABLE POUR FORME

Enduit polyester destiné à la finition de formes en bois et en plâtre. Il peut également servir d'apprêt avant la mise en peinture d'un stratifié polyester.

Principaux avantages :

- Bonne applicabilité
- Facilité de ponçage sans encrassement
- Très bonne adhérence sur plâtre, bois stratifié polyester
- Finesse du grain

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Densité : 0.9 – 1.1
Etat physique : Pâteux
Couleur : Beige, brun clair
Point éclair : 32°C
Viscosité : Version machine : 9500 – 14500 mPa.s (DEV MOP 02-02)
..... Version spatulable : 380000 – 620000 mPa.s (DEV MOP 02-02)
Indice thixo : > 5.20 (DEV MOP 02-02)
Extrait sec : Version machine : 70 -77 % (DEV MOP 02-06)
..... Version spatulable : 82 – 86 % (DEV MOP 02-06)
Temps de gel : 5 – 9 minutes (DEV MOP 02-01)
Temps avant ponçage : 180 minutes (DEV MOP 02-13)

PREPARATION DE L'APPRET

L'**apprêt ponçable pour forme** est livré non accéléré.

Enduit directement pistolable après ajout de 0.3% d'accélérateur au cobalt à 6% et 2% de P MEC 50.

APPLICATION

- 1- Bien faire sécher la forme en plâtre ou boucher et mastiquer les creux et fentes de la forme en bois avec notre mastic polyester **PLASTOBOAT** et poncer.
- 2- Nourrir les formes en bois ou plâtre avec le mélange suivant :
 - Résine pré accélérée : 60%
 - Styrène monomère : 38%
 - Catalyseur (P MEC 50) : 2%
- 3- Après polymérisation, passage de l'**Apprêt ponçable pour forme**.
- 4- 3 heures après, l'apprêt peut être poncé à l'eau jusqu'au papier 600.
- 5- On peut terminer avec une peinture polyuréthane deux composants ou notre **CALECOAT**.
- 6- Traiter la forme apprêtée avec les pâtes à polir et à lustrer. Cirer.

CERTIFICATS

De conformité (suivant norme NFL 00-015)

EMBALLAGE ET CONSERVATION

Conditionnement : 5 kg
Stockage : En emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de toute source de chaleur.
Température : < à 20°C

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas respirer les vapeurs. Porter un équipement de protection individuelle.

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de sécurité

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et non d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d'application. Elles sont données avec objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société.