



IMPRIMACIÓN LIJABLE PARA MOLDES

Enlucido poliéster destinado para el acabado de formas de madera y de yeso. Puede servir igualmente de imprimación antes de pintar un estratificado de poliéster.

Principales ventajas:

- Buena aplicabilidad
- Facilidades de lijado sin incrustaciones
- Muy buena adherencia sobre yeso, madera estratificada de poliéster
- Finura del grano

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

	MÉTODOS		UNIDADES	VALORES
Viscosidad (con colbato)	BROOKFIELD RV5 23°C	5Rev/min	mPa.s	20000 +- 2500
		20Rev/min	mPa .s	12000 +- 1500
Densidad	A 20°C			1.35
Curación (2% de P MEC 50 0.3% de octoato de colbato a 6%)	1- Volumen 250ml			
	- Tiempo de gel		min	9' +- 2'
	- Tiempo de masa		min	12'10" +- 2'
	- Temperatura del pico		°C	175 +- 5
	2. Espesor de la película 500 µm			
	- Comienzo del lijado o de puesta en pintura			2 h 45 +- 30'

Un control sistemático de los lotes de fabricación permite verificar la reproducibilidad de las constantes dadas anteriormente.

PREPARACIÓN DEL APUESTO

La imprimación lijable para moldes está suministrada no acelerada.

Enlucido directamente pulverizable tras incorporar 0.3% de acelerador de colbato a 6 % y 2% de P MEC 50.

APLICACIÓN

1- Bien hacer secar la forma de yeso o tapar y enmasillar los huecos y hendiduras de la forma de madera con nuestra masilla poliéster **PLASTOBOAT** y lijar.

2- Alimentar las formas de madera o de yeso con la mezcla siguiente:

- Resina pre acelerada: 60%
- Estírenos monómero : 38%
- Catalizador (P MEC 50): 2%

3- Tras polimerización, dar una mano con **la imprimación lijable para moldes**.

4- 3 horas después, la imprimación puede ser alisada con agua hasta el papel 600.

5- Se puede acabar con una pintura de poliuretano dos componentes o nuestro **CALECOAT**.

6- Tratar la forma aprestada con las pastas de pulir y de lustrar. Encerar.

CARTIFICADOS

De conformidad (según la norma NFL 00-015)

EMBALAJE Y CONSERVACIÓN

Acondicionamiento: 5 kg y 25 kg

Almacenamiento: En envase de origen, protegido de la luz y de toda fuente de calor

Temperatura: < a 20°C

PRECAUCIONES DE EMPLEO

No inhalar los vapores. Usar una indumentaria de protección individual.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Ver ficha de seguridad

Estas informaciones se refieren al estado actual de conocimiento que tenemos, y tienen como objetivo informarles sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Están comunicadas con objetividad pero no implican nuestra responsabilidad.
Estas informaciones pueden ser modificadas por nuestra empresa en cualquier momento.