FICHA TÉCNICA

PINTURAS ESPECIAL PARA SENTINAS

ALQUÍDICA-URETANA

CARACTERÍSTICAS

Pintura satinada monocomponente a base de resinas alquídicas-uretanas.
Su grande resistencia a la abrasión y a los agentes químicos tal como ácidos, solventes, detergentes, aceites y grasas, así como el agua del mar la vuelve particularmente adaptada para las calas y pañoles del barco.

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

Mecanismo de curación: ..... Curado al aire por oxidación.
Densidad: ..... De 1.22 a 1.242 dependiendo del color
Extracto seco: ..... 65 % en peso
Punto de inflamación: ..... 50.5°C
Viscosidad: ..... 40'' +- 5'' Copa NF6
Espesor de la película seca por capa: ..... 30 a 40 micrones
Espesor total aconsejado de la película seca: ..... 60 a 80 micrones
Rendimiento práctico por capa: ..... 8 m^2/l
Tinte: ..... Gris RAL 7035, blanco, naranja
Aspecto: ..... Satinado

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Sobre soporte de poliéster: Bien desengrasar el soporte antés de lijarlo. Luego desempolvarlo antés de poner la pintura.
Sobre casco de madera nuevo: Efectuar un ciclo monocomponente para aislar la madera antés de poner la pintura (capa de fondo **SC10** y imprimación **AP10**).
Sobre antigua pintura monocomponente: Eliminar todo los defectos de superficie (abolladuras,…), lijando en seco la superficie con grano 180. Si la superficie está muy estropeada, aplicar un capa de imprimación **AP10** para disminuir los defectos antés de aplicar la pintura sobre el soporte.

PREPARACIÓN DE LA PINTURA

Bien homogeneizar el producto antés de su uso.

APPLICACIÓN

Aplicar 2 capas de pintura para calas de 30 hasta 40 micrones (película seca), o sea de 60 hasta 80 micrones húmedos con intervalo de 24 horas sin desgranado intermediario.

CARACTERÍSTICAS DE USO

Herramienta de aplicación: ..... Brocha, rodillo, pistola.
Para brocha y rodillo: ..... Producto prefabricado, diluir al mínimo con el **diluyente de Pintura para sentinas.**
Para la pistola: ..... Diluir 10 a 20% con el **diluyente de Pintura para sentinas**, *aplicación con pistola*.
Diámetro de la boquilla de inyección 1.4-1.7 ; presión del aire 3-4 baros
Temperatura de uso:: ..... +15 a +30°C
Higrometría: ..... < a 80%
Recuerde: La temperatura del soporte debe estar al menos de 3°C por encima del punto de rocio, con fin de evitar la formación de condensación.

Curado (a 20°C):
Sin polvo: ..... 45 minutos
Seco al tacto: ..... 2 horas
Revestible: ..... 24 horas sans égrenage
Curado completo: ..... 2 días

EMBALAJE Y CONSERVACIÓN

Condicionamiento: ..... 750 ml y 2.5 litros
Almacenamiento: ..... 12 meses entre 5 y 35°C

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Usar guantes, mácaras y indumentaria de protección.
Trabajar en un local ventilado.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Ver ficha de seguridad

This information corresponds to the actual state of our knowledge and has the sole object of informing you about our products and possible applications. It is objectively given but does not imply any guarantee by us.
Our company may modify all these details at any time