



PEGAMENTO A GRAGUADO INSTANTÁNEO PEGAMENTO CIANOACRILATO

Este pegamento sirve a ensamblar de manera rápida casi todos los materiales para realizar pequeñas reparaciones. El pegamento cianoacrilato, de un componente, sin solvente, es de fraguado rápido y endurece en frío. Al contacto de manchas de humedad presentes sobre el soporte, polimeriza muy rápido. Para lograr una buena polimerización, el porcentaje de humedad ambiente no debe ser inferior a 30%. La reacción óptima sólo se produce con capas delgadas (máximo 0.2 mm).

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

Base del producto: Estireno del ácido acrilato.
Aspecto: Viscoso
Color: Incoloro.
Densidad a 20°C: 1.04-1.08 g/cm³
Punto de inflamación: 87°C
Solvente de limpieza: Acetato de etilo
Destrucción de la junta: Calentando a más de 200°C
Al inmergir la pieza en el acetato de etilo o de dimetilformamida

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar totalmente limpias, libres de toda huella de corrosión, de calamina, cuerpo graso, de silicona.

APLICACIÓN

Aplicar el adhesivo en una capa delgada sobre una superficie y ensamblar las dos piezas, asegurándose de que esté correctamente alineado. Ensamblar las dos piezas con la presión suficiente para que el pegamento cubra toda la superficie. No cambia la alineación de las piezas después de que el tiempo de manipulación se supera. Tras usar el tubo, limpiar bien la contera del tubo antes de volver a taparla con el tapón.

EMBALAJE Y CONSERVACIÓN

Acondicionamiento: Tubo de 3 g
Temperatura de almacenamiento: 5 a 7°C
Duración de vida en el envase original sin abrir: 12 meses

PRECAUCIONES DE EMPLEO

El producto pega en unos segundos la piel y los párpados, en ningún caso dejar al alcance de los niños.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Ver ficha de seguridad

Estas informaciones se refieren al estado actual de conocimiento que tenemos, y tienen por objetivo informarles sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Están comunicadas con objetividad pero no implican nuestra responsabilidad. Estas informaciones pueden ser modificadas por nuestra empresa en cualquier momento.