



FICHE TECHNIQUE

COLLE NEOPRENE LIQUIDE

NAUTIPRENE 44

La NAUTIPRENE 44 est une colle à base de résines synthétiques et de caoutchouc polychloroprène en milieu solvant organique.

La colle liquide est utilisée pour le collage des mousses d'insonorisation, des revêtements intérieurs de bateaux, des profilés bois, caoutchouc, placage, contre plaqué, bois agglomérés, fibrociment, liège, brique, laines minérales, mousses polyuréthanes.

NAUTIPRENE 44 ne permet pas d'assembler les polystyrènes et les polyéthylènes non traités.

C'est une colle contact, elle ne permet pas le repositionnement.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Couleur : Jaunâtre

Densité : 0.82

Viscosité à 20°C : 2000 +/- 200 mPa.s Brookfield RVT mobile n°3 / 10 tours/min

Extrait sec conventionnel (EN 827) : 20 +/- 2 %

Résistance au froid : Ne craint pas le gel au dessus de -5°C, épaissement réversible de la colle au froid

Temps ouvert limite : 30 minutes à 20°C

Point éclair : -4°C

Consommation : 200 à 300 g/m² suivant la porosité du support

PREPARATION DE SURFACE

Les supports doivent être secs, sans poussières, ni graisses ou autres agents polluants qui pourraient nuire au collage.

Si les supports doivent être nettoyés, utiliser par exemple le MEK. Les solvants doivent être conformes aux réglementations locales. Vérifier la compatibilité du solvant utilisé avec les substrats. Poncer les surfaces métalliques si nécessaire.

NB : Lors de l'utilisation de solvants, éteindre toutes sources d'ignition et suivre les instructions de sécurité et de manipulation données par le fabricant pour ce type de produit.

APPLICATION

Enduire chacune des surfaces à la spatule ou au pinceau.

Laisser évaporer les solvants (10 minutes selon la température, le grammage, l'hygrométrie et les supports). Veiller à ne pas dépasser le temps ouvert limite.

Afficher avec précision les deux parties, car la prise est immédiate et irréversible. Presser fortement pendant 2 à 3 secondes. La prise n'est maximale qu'après 48 à 72 heures.

Par temps humide et froid, s'assurer que les matériaux et la colle sont à des températures correctes (supérieures à 10°C), afin d'éviter une formation de rosée lors de l'évaporation des solvants qui nuirait à la qualité du collage.

Nettoyage : Nettoyer les outils avec de la MEK.

EMBALLAGE ET CONSERVATION

Conditionnement : 400 ml et 5 litres

Stockage : 12 mois dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé entre + 5 et + 20°C

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Facilement inflammable et irritant.

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Ramener à une température de 18, 20°C avant homogénéisation et utilisation.

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de sécurité

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et non d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d'application. Elles sont données avec objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société.