FICHA TÉCNICA

PINTURA PARA NEUMÁTICAS

PARA SOPORTE PVC - HIPALÓN

La PINTURA PARA NEUMÁTICAS es una pintura elastómera monocomponente. Está adaptada para usarse con soportes en neopreno, tela cauchutada, PVC, hipalón. Tiene una excelente flexibilidad y una buena adherencia. Posee una muy buena resistencia al atmósfera marino, a la inmersión en agua dulce o salada y a las radiaciones ultravioletas.

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

Mecanismo de curación: ..... Evaporación del solvente
Estado físico: ..... Líquido viscoso
Aspecto: ..... medio brillante
Olor: ..... Carasterístico
Extracto seco: ..... De 19 a 32 (en peso) segùn el color
Viscosidad: ..... De 24'' a 36'' NF4 +- 5 segùn el color
Punto de inflamación: ..... 17.5°C
Densidad:: ..... De 0.926 a 1.055 segùn el color
Solubilidad: ..... No miscible con agua a 20°C.
Color: ..... Gris, rojo, negro y blanco

Espesor de la película seca por capa: ..... 20 micrones
Espesor total aconsejada: ..... 40 micrones
Rendimiento práctico por capa: ..... 5 m^2/l
Número de capas: 2

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpieza obligatoria para el acetato de etilo antes de aplicación del 1 lecho. Desengrasar / lavar luego enjuaguar con agua dulce. Lijar cuidadoso con un abrasivo de grano 150 (especialmente para las embarcaciones que sean de PVC). Limpiar con un trapo húmedo.

APLICACIÓN

Mezclar bien el producto. Dadas las características particulares de esta pintura, debe aplicarla sólo con una brocha, y si es necesario, utilice el diluyente para pintura neumática, hasta 5 % del volumen máximo.
Deflate el 80 % del volumen del neumático. Aplique una primera capa diluida en 5 – 10 %. Infle el 100 % del neumático antes de dejar secar (6 horas mínimum). Desinfle ligeramente antes de aplicar la segunda capa, después vuelve a inflaría para que se seque (24 horas).

CARACTERÍSTICAS DE USO

Herramienta de uso: ..... Brocha.
Dilución: ..... 5 – 10% (Diluyente « Pintura neumática »)
Temperatura de aplicación ..... +5 a +35 °C
Curado (a 20 °C)
Sin polvo ..... 30 minutos
Seco al tacto..... 6 horas.
Revestible: ..... Mínimo 6 horas
Doblable: ..... 48 horas.
Puesta al agua: ..... 24 horas.

EMBALAJE Y CONSERVACIÓN

Condicionamiento: .....250 ml y 750 ml
Almacenamiento: .....1 año en envase cerrado protegido del calor, del frío y de la humedad.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Mantener fuera del alcance de los niños.
Si la aplicación se realiza en espacios cerrados, hay que proveer una ventilación adecuada para el curado. El producto contiene solventes que, al contacto del aire, pueden formar unas mezclas explosivas en presencia de llamas, chispas o cargas electroestáticas.
Durante la manipulación, llevar guantes, gafas y ropa de protección. En caso de contacto accidental, lavar con agua y jabón.
No fumar durante su utilización.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Ver ficha de seguridad

This information corresponds to the actual state of our knowledge and has the sole object of informing you about our products and possible applications. It is objectively given but does not imply any guarantee by us.
Our company may modify all these details at any time